

高耐久性防曇コーティング

Durable Anti Fog coating with biocompatibility

- ・防曇性 : 90℃の湯気でも曇らない。
- ・高耐久性 : 摺動部の摩耗に耐えられる。
- ・低環境負荷 : 水溶液のコーティング剤。

加工方法

表面洗浄

乾燥

塗装

乾燥

完成

加工例



品番	AFA-100
防曇性	10分間(90℃の湯気)
動摩擦係数 μk	0.12~0.13 (ウェット時)
接触角(水)	<5度
摩耗耐久性	10000 cycle (vs ウレタン)
加工基材種	ガラス.